ETANCH 4

BEZTLENOWY ŚRODEK KLEJĄCY 4 W 1

1 - Uszczelnianie złączek gwintowych



2 – Blokowanie gwintów



3 - Uszczelnianie « Płaszczyzny złączek »



4 – Klejenie cylindryczne



7 doskonałych powodów, by używać ETANCH 4:

1. Środek klejący i żywica uszczelniająca **beztlenowo.**
2. Jeden środek klejący do czterech klasycznych zastosowań (schemat powyżej).
3. Unikalna formuła **tiksotropowa** w zielonym kolorze, umożliwiającym optymalne rozprowadzenie produktu pomiędzy klejonym częściami, gwarantująca idealne sklejenie.
4. **Skuteczne** aplikacje: bez popełniania błędów w wyborze nieprzystosowanych uszczelniaczy.
5. Opakowanie w formie pompki z dozownikiem (w 100 % ulega recyklingowi).
6. Bardzo precyzyjne i **proste** dozowanie po naciśnięciu palcem pompki.
7. **Ekonomiczny** : zużywalność produktu w 100 %.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:

Budownictwo Instytucje użytku publicznego Przemysł

Do złączek hydraulicznych, pneumatycznych i innych.
Do skrzynek biegów, pomp do wody, oleju i paliwa, hydraulicznych, pokryw podnoszenia, osłon, misek olejowych, sprężarek…
Sklejanie elementów cylindrycznych, takich jak: pierścienie, mniejsze koła przekładni zębatych, wałków, wkładek, tulei cylindrowych, kół pasowych, tulei…

Właściwości

Właściwości monomeru :
Baza chemiczna: dimetakrylat
Kolor: zielony
Lepkość (mPa.s – wiskozymetr typu stożek/płytka) : od 4.000 do 8.000
Tiksotropowy
Gęstość (g/cm^3) : 1,12
Termin przydatności w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (w miesiącach) : 12
Czas polimeryzacji: szybki
Czas wiązania na śrubie M10 ze stali (w minutach) : 60 – 80
Czas wiązania na śrubie M10 z mosiądzu (w minutach) : < 5
Czas oddania do użytku (w godzinach) : 1- 3
Maksymalny luz (mm) : 0,2
Maksymalna średnica (odrobina) : 1,5''
Docelowa odporność po upływie… (w godzinach): 24
Właściwości polimeru :
Moment zerwania, wolne połączenie, wg normy DIN 54454 w Nm: 10-20
Odporność na naprężenie ścinające wg normy DIN 54452 w N/mm² : 20 - 40
Zakres temperatur : -50°C / + 150 °C.

Sposób użycia

Gotowy do użycia .
Nanosić uszczelniacz na powierzchnie czyste i suche w taki sposób, by dokładnie wypełnić luz.
Kiedy żywica ulegnie polimeryzacji, można przystąpić do przywrócenia ciśnienia.

Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.

PL06072011

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

COLCYA GEL : klej cyjanoakrylowy w żelu do różnego rodzaju powierzchni

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów

7 d'Armor®

7 d'Amor SP. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok 17, 01-503 WARSZAWA, tel: +48 22 621 68, fax: +48 22 621 61 09 e-mail:biuro@7darmor.pl www.7darmor.pl